

# Kiehl-Legnodur-Titan

## Satiinmatt püsiv kahekomponentne kaitseaine

- ▲ Lakitaoliseks kuivav, plastifikaatorivaba polüüretaanvaha
- ▲ Katte paksus kuni 25 µm
- ▲ Kõrge keemiline vastupidavus, nt. käte desinfektsioonivahendite vastu
- ▲ Silmapaistvad kaitsekihti moodustavad omadused
- ▲ Kulumiskindel, kergesti puhastatav kaitsekiht
- ▲ Hooldavaks kaitsekihiks peale pinna kuivpuhastust
- ▲ Kiht ei ole märja süvapesuga eemaldatav



### Kasutamine

Naturaalsetele puitpindadele, mis on kaetud puiduõlide või immutusaintega. Sobib ka elastsetele põrandakattematerjalidele ja tasanduspõrandatele (nt. EPO), mis on vahatatavad.

### Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Pinnad peavad olema puhtad, puhastusainevabad ja korralikult ette valmistatud, et tagada veatu nakkumine ja lõpptulemus. Enne pealekandmist tuleb 1. komponent Kiehl-Legnodur-Titan segada 2. komponendiga Kiehl-Durator. Loksutage koheselt. Laske 5 minutit seista. Kokkusegatud 2-komponentne kaitseaine tuleb kasutada 6 tunni jooksul. Sulgege kanister koheselt peale kasutamist. Vältige kasutamise ja kuivamise ajal tuuletõmbust.

### Pinna ettevalmistamine:

Kuivpuhastage parkettpinnad enne katmist ( kasutage Kiehl-Woodmaster õhukest puhastusketast). Elastsetel põrandakatetel tuleb teostada suurpuhastus (Veroclean 3 L kuni 8 L vette). Elastsed põrandakatted, mis on juba kaetud Kiehl-Legnoduriga, tuleb kuivpuhastada Kiehl-Woodmaster õhukese kettaga. Tekkinud tolm tuleb eemaldada.

### Kaitsmine:

Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 2–3 kihti umbes 90 minutise intervalliga.

Pärast pindade ettevalmistamist kandke puhtale põrandale õhuke kiht lahjendamata toodet madalakarvalise plaatmopiga. Vajadusel teostage peale esimese kihi pealekandmist vahelihvimine õhukese Kiehl-Woodmaster kettaga. Kulu: 30,0 ml/m<sup>2</sup> 1 kihi kohta.



### Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! Kaitsta külmumise eest.

### Koostisosad

Mittemetalliseeritud sünteetilised dispersioonühendid, polüetüleenvaha, vees lahustuvad lahustid, säilitusained.  
pH väärtus (kontsentraat): u 8